

TUOTETIETOESITE

Sikaflex®-118 Extreme Grab

Rakennusliima

TUOTEKUVAUS

Sikaflex®-118 Extreme Grab on 1-komponenttinen liima, jolla on hyvä alkutartunta yleisimpiin rakennusmateriaaleihin. Sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖ

Liimaukseen useimmille rakennusmateriaaleille kuten:

- Betoni
- Muuraus
- Useimmat kivilaadut
- Keramiikka
- Puu
- Metallit
- Lasi
- Peilit

OMINAISUUDET / EDUT

- Hyvä alkutartunta
- Raskaiden esineiden kiinnittäminen ilman väliaikaista tukea
- Hyvä työstettävyys
- Vähäiset emissiot
- Saumakseen CE merkitty

YMPÄRISTÖTIETO

- Conformity with LEED v4 EQc 2: Low-Emitting Materials
- VOC emission classification GEV-EMICODE EC 1^{PLUS}
- VOC emission classification of building materials RTS M1
- Class A+ according to French Regulation on VOC emissions

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- CE Marking and Declaration of Performance to EN 15651-1 - Sealants for non-structural use in joints in buildings - Facade elements: Class F EXT-INT CC 20HM

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Silaaniterminoitu polymeeri
Pakkaus	290 ml patruuna, 12 patruunaa laatikossa
Käyttöikä	12 kuukautta tuotantopäivämäärästä.
Varastointiolosuhteet	Sikaflex®-118 Extreme Grab varastoidaan avaamattomissa alkuperäispakkauksissa, kuivissa olosuhteissa ja suoralta auringonvalolta suojattuna +5°C – +25°C lämpötilassa.
Väri	Valkoinen, betonin harmaa, musta
Tiheys	~1,40 kg/l (ISO 1183-1)

TEKNINEN TIETO

Shore A kovuus	~50 (28 vrk jälkeen)	(ISO 868)
Vetolujuus	~2,2 N/mm ²	(ISO 37)
Murtovenymä	~350 %	(ISO 37)
Repäisyytenemälujuus	~10,0 N/mm	(ISO 34)
Käytönaikainen lämpötila	-40 °C min. / +80 °C maks.	

KÄYTTÖTIEDOT

Riittäisyys	Riittäisyys 1 Patruuna (290 ml)	Mitoitus
	~100 liimapistettä	Halkaisija = 30 mm Paksuus = 4 mm
	~5 m palkoa *	Suuttimen halkaisija = 5 mm (~60 ml/ jm)
	*Huomautus: Raskaiden esineiden kohdalla tarvitaan ehkä enemmän massa tai paksumpi palko (jopa ~ 120 ml/jm).	
Valuma	0 mm (20 mm profiili, +23 °C)	(ISO 7390)
Ympäristön ilman lämpötila	+5 °C min. / +40 °C maks.	
Alustan lämpötila	+5 °C min. / +40 °C maks., min. 3 °C yli kastepisteen	
Kuivumisnopeus	~3 mm/24 h (23 °C / 50 % r.h.)	Sika Corporate Quality Procedure (CQP 049-2)
Nahoittumisaika	~15 min (23 °C / 50 % r.h.)	(CQP 019-1)

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Esikäsittelytaulukko: Sealing and Bonding

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

- Hyvän työstettävyyden kannalta, liiman lämpötilan tulisi olla +20 °C.
- Työstön aikana lämpötilan vaihteluita tulee välttää (lämmönvaikutuksesta tapahtuvat liikkeet kuivumisen aikana).
- Ennen liimausta, varmista hyvä tartunta ja maalin yhteensopivuus tekemällä yhteensopivuustesti näkymättömään kohtaan.
- Sikaflex®-118 Extreme Grab voidaan päälle maalata yleisimmillä vesiohenteisilla pinnoitteilla ja maaleilla. Kuitenkin, maalin yhteensopivuus tulee testata ennakkotestillä. Paras lopputulos saavutetaan, jos liiman annetaan kuivua täysin ennen aloitusta. Huom.: ei-joustavat maalit voivat heikentää liiman elastisutta ja maali voi halkeilla liiman päällä.
- Värisävy voi muuttua kemikaaleille, korkeille lämpötiloille ja UV-säteilylle altistumisen seurauksena (erityisesti valkoisen värisävyyn kohdalla). Värisävyyn muutos ei kuitenkaan huononna tuotteen teknistä toimivuutta tai kestävyyttä.

- Käytä Sikaflex®-118 Extreme Grab kanssa yhdessä mekaanista kiinnitystä jos kiinnitettävänä on raskaita kappaleita ylipään asennuksissa.
- Painavat kappaleet tulee tukea väliaikaisesti koko Sikaflex®-118 Extreme Grab kuivumisen ajan.
- Koko pinnan levitystä / kiinnityksiä ei suositella, koska liimakerroksen sisäosa ei ehkä koskaan kuivu.
- Ennen Sikaflex®-118 Extreme Grab käyttöä luonnonkivelle ota yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan.
- Ei saa käyttää bitumipohjaisten alustojen, luonnonkumin tai EPDM-kumin kanssa, eikä sellaisten rakennusmateriaalien kanssa, jotka voivat sisältää öljyä, pehmentimiä tai liuotteita, jotka voivat vahingoittaa saumaa
- Ei saa käyttää polyeteenillä (PE), polypropeenilla (PP), polytetrafluorieteenillä (PTFE / Teflon) ja tietyillä muovatuilla synteettisillä materiaaleilla (ennenkokokeet tehtävä tai otettava yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan)
- Ei saa käyttää lasin liimaukseen jos liimasauma altistuu auringonvalolle.
- Ei saa käyttää rakenteelliseen liimaukseen.
- Ei saa altistaa kovettumatonta Sikaflex®-118 Extreme Grab alkoholia sisältäville tuotteille, tämä voi vaikuttaa häiritsevästi kovettumisreaktioon.

Tuotetietoesite

Sikaflex®-118 Extreme Grab
Helmikuu 2024, Versio 06.01
02051302000000046

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan on oltava kiinteä, puhdas, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineosista, kuten lika, öljy, rasva, sementtiliima, vanhat tiivisteet ja huonosti liimatut maalipinnoitteet, jotka voivat vaikuttaa liiman tarttuvuuteen.

Optimaalisen tarttuvuuden ja kriittisten, suorituskykyisten sovellusten osalta on noudatettava seuraavia esikäsittely- ja / tai esikäsittelymenetelmiä:

Ei-huokoiset alustat

Alumiini, anodisoidut alumiinit, ruostumaton teräs, galvanoitu teräs, jauhepinnoitetut metallit tai lasitetut laatat. Karhennettava kevyesti hienolla hiomahuovalla. Puhdistettava ja esikäsiteltävä Sika® Aktivator-205 käyttäen nukkaamatonta kangasta. Anna kuivua vähintään 15 min. ajan ennen liimausta (korkeintaan kuusi tuntia).

Metallipinnat kuten kupari, messinki (pronssi), titaani-sinkki on puhdistettava ja esikäsiteltävä Sika® Aktivator-205 käyttäen nukkaamatonta kangasta. Anna kuivua vähintään 15 min. ja korkeintaan kuusi tuntia. Tämän jälkeen pohjustetaan SikaPrimer®-3 N -tuotteella joka levitetään pensselillä. Kuivumisaika ennen saumausta/liimausta on vähintään 30 minuuttia (enintään 8 tuntia).

PVC on puhdistettava ja esikäsiteltävä käyttämällä Sika® Primer-215, joka levitetään pensselillä. Anna kuivua > 15 minutes (< 8 tuntia) ennen saumausta/liimausta.

Huokoiset alustat

Betoni, kevytbetoni ja sementtipohjaiset rappaukset, laastit, tiilet jne. on esikäsiteltävä Sika® Primer-3 N -tuotteella.

Levitä Sika® Primer-3 N -tuotetta pensselillä ja anna kuivua vähintään 30 minuuttia (max. 8 tuntia).

Lisätietoja Sikan teknisestä neuvonnasta. Huom.! Primereitä käytetään vain parantamaan tartuntaa. Ne eivät korvaa alustan kunnollista puhdistusta eivätkä paranna liitoksen lujuutta olennaisesti.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Liimaus menetelmä

Tarvittavan alustan esikäsittelyn jälkeen, valmisteleva patruuna avaamalla Sikaflex®-118 Extreme Grab -patruunan pää, aseta saumauspistooliin ja asenna suutin. Levitä kolmionmuotoisia palkoja, nauhoja tai pisteitä muutaman senttimetrin välein. Käytä ainoastaan käden painoa kinnitettäessä osia paikoilleen ennen kuin liima alkaa nahkoittua. Väärin sijoitettu osa voidaan helposti ottaa irti ja asemoida oikeaan paikkaan muuttaman minuutin sisällä liimamauksesta. Tarvittaessa käytä väliaikaisia teippejä, kiiloja tai tukia pitämään kootut osat yhdessä kovettumisajan aikana Tuore, kovettumaton ylipursunut liima on poistettava pinnalta välittömästi.

Lopullinen lujuus saavutetaan täydellisen kovettumisen jälkeen, ts. 24 - 48 tuntia +23 ° C: ssa riippuen ympäristöolosuhteista ja liimakerroksen paksuudesta.

Tuotetietoesite

Sikaflex®-118 Extreme Grab
Helmikuu 2024, Versio 06.01
020513020000000046

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työkalut ja levityslaitteet heti käytön jälkeen Sika® Remover-208: lla. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Ihon puhdistuksen voi käyttää Sika® Cleaning Wipes100.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sikaflex®-118 Extreme Grab

Helmikuu 2024, Versio 06.01

02051302000000046

Sikaflex-118ExtremeGrab-fi-FI-(02-2024)-6-1.pdf

