

TUOTETIETOESITE

Sikafloor®-3000 Snapbooster

Polyuretaanilattiapinnoitteen kiihdytin

TUOTEKUVAUS

Sikafloor®-3000 Snapbooster on neste joka lisätään Sikafloor®-3000/-300 tai Sikafloor®-3000 FX:n joukkoon nopeuttamaan massan kuivumista, vaikuttamatta kuitenkaan astia- tai työstöaikaan.

KÄYTTÖ

Tuotetta voidaan käyttää nopeissa asennuksissa runkomassan kuivumisen nopeuttamiseen uudis- ja saneeraus kohteissa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Helppo lisätä ja sekoittaa Sikafloor® Polyuretaani massoihin

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Tinakatalyytti ja tiolikomponentti	
Pakkaus	Laatikossa 12 × 280 g pulloa	
Käyttöikä	12 kk tuotantopäivästä.	
Varastointiolosuhteet	Varastoituna alkuperäiseen avaamattomaan ja vaurioitumattomaan pakkaukseen, kuivissa olosuhteissa lämpötilassa välillä +5°C ... +30°C.	
Tiheys	~1 kg/l	(EN ISO 2811-1)

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitusuhde	Lisää 280 g (1 pullo) 20 kg Sikafloor®-3000/-300 tai Sikafloor®-3000 FX astiaan	
Ympäristön lämpötila	Minimi	+15 °C
	Maksimi	+30 °C
Alustan lämpötila	Minimi	+15 °C
	Maksimi	+30 °C
Astia-aika	Huom: Kiihdyttimen lisääminen ei vaikuta työstö- tai astia-aikaan.	
Odotusaika / päällepinnoitettavuus	Kun Sikafloor®-3000 Snapbooster on lisätty Sikafloor®-3000/-300 tai Sikafloor®-3000 FX:	

Lämpötila	Minimi odotusaika
+15 °C	4 tuntia
+20 °C	3 tuntia
+25 °C	2 tuntia

Ajat ovat noin-arvoja ja niihin vaikuttavat ilman ja alustan vaihtelevat olosuhteet, erityisesti lämpötila ja suhteellinen kosteus.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Tuotetietoesite: Sikafloor®-3000/-300, Sikafloor®-3000 FX

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

TYÖSTÖ OHJEET

SEKOITUS

TÄRKEÄÄ

Annosmäärän ylittäminen

Liiallinen määrä kiihdytintä vaikuttaa kovettumiseen negatiivisesti ja voi johtaa pehmeuteen ja tahmeuteen lopullisen kovettumisen jälkeen.

- Noudata tarkasti annettua sekoitussuhdetta.

TÄRKEÄÄ

Työstö alle käyttölämpötilan

Tuotteen käyttäminen tuotetietoesitteessä määritetyjä alemmissa lämpötiloissa ei lyhennä tuotteen kovettumisaikaa alle 24 tuntiin.

Huomautus: **Riittämätön määrä kiihdytintä.**

Riittämätön määrä kiihdytintä lisää tuotteen kovettumisaikaa.

- Noudata aina sekoitussuhdetta.

Sekoitusprosessi

Huom: Sikafloor®-3000 Snapbooster lisätään Sikafloor®-3000/-300 tai Sikafloor®-3000 FX massaan työmaalla osana sekoitusprosessia.

- Sikafloor®-3000/-300 tai Sikafloor®-3000 FX:n A ja B komponentit sekoitetaan tuotetietoesitteen mukaisesti.
- Ennen tuotteen lisäämistä, sekoita hartsia noin 40 sekunttia.
 - Kaada hitaasti Sikafloor®-3000 Snapbooster seokseen.
 - Sekoita vielä 2 minuuttia kunnes seos on tasalaatuinen.
 - Perusteellinen sekoitus saadaan kaatamalla seos puhtaaseen astiaan ja sekoittamalla vielä, jolloin varmistetaan täydellinen sekoitus.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sikafloor®-3000 Snapbooster

Syyskuu 2021, Versio 01.01

020816220010000028

Sikafloor-3000Snapbooster-fi-FI-(09-2021)-1-1.pdf